


# DECOPUR MAT 建筑室内哑光

丙烯酸共聚水溶液去污装饰面漆（除甲醛）



## 用途

用于干燥区墙面新涂装和翻新的哑光净化装饰涂料。  
客厅、卧室、生活区域、豪华建筑使用的极好的面漆。  
推荐公共场所使用。

## 特性

无气味  
通过捕捉和拦截由建筑材料和清洁用品释放出的甲醛和其他醛类物质来净化室内空气。  
遮盖性好  
洁白无瑕，在阴暗处都不发黄  
快速干燥和重涂  
耐磨擦  
耐清洗级别 2002 年 2 月法国 NF EN13300 标准的 1 级  
获得欧洲环保标签认证

法国标准协会 AFNOR NFT36 005 I 类 7b2 级别

## 性能

灌装形态	: 乳液
薄膜外表	: 哑光
密度*	: 1.5+/- 0.05 Kg/L
固体含量**	: 重量: 64 ± 2%
VOC (2004/42/CE 指令)	: 欧盟对该产品限值. (cat. A/a): 30g/L (2010). 本产品 <b>V O C</b> 总含量 <b>≤ 10g/L</b>
闪燃点	: 不相关
85° 光泽度	: 小于 5 %
涂布率	: 根据底材性质和涂装方式的不同, 每层 9~11m <sup>2</sup> /L 不等。.
干燥时间 (20° C -65% 湿度)	: 30 分钟可触摸, 2 小时干燥
重涂时间	: 8 小时
颜色	: 白色、美斯色卡颜色
储存	: 密封包装, 5 年, 避免冻结和极度高温。

注: \* (白色)      \*\* (白色)



## 施工

### 底材处理:

底材质量和处理须符合 DTU 59-1 标准。  
涂装在完好的、均匀的、干燥、有孔隙的基材上  
未加工的基材必须刷底漆。  
光亮的或缎面的旧漆面必须事先打磨或清水洗涤和冲刷使其褪光。  
此建议仅供指导，不能代替针对要涂装的底材性质和状态的施工说明书。

### 涂装:

涂装条件 : DTU 59.1  
涂装工具 : 刷子、绒毛滚筒 10/12mm、无气喷涂机 (建议使用专业无气喷涂设备)。  
清洁溶剂 : 水  
稀释剂 : 水  
稀释 : 刷子 (直接使用)、绒毛滚筒 (直接使用)、无气喷涂 (0~5%)。

### 涂装工序:

基材	底漆	
石膏	NORWAY	
有面层的石膏板 光滑的抹灰面层 水泥、混凝土、可附着和相容的旧涂料	<b>DECONATURE IMPRESSION,</b> PRIM O 2010,	2层 DECOPUR MAT

## 包装

5L - 15L

## 健康和安

参考安全技术系数表

## 图标说明



可被水稀释

可被水稀释的产品。



无气喷涂机

可用于无气喷涂设备的产品。



滚筒刷

可用于滚筒和刷子的产品。



电脑调色

产品可作为调色基漆: 可调出美斯颜色库里的或其他来源的颜色。



净味

无味产品, 生活区域或公共场所的理想选择。



抗磨擦

抗磨擦性能十分出色, 甚至深色涂料也是如此。涂料的色彩与光泽不受高频率的清洗或擦拭的影响。



欧盟生态环保标志

--室内喷涂性能优异--限制性使用有害物质--溶剂量低。



室内

可用于室内的产品。



室内向空气中排放量

法国室内空气认证最高等级, 等级从 A+ (极低排放量) 至 C (高排放量)。