



DECONATURE MAT 建筑室内

水性丙烯酸共聚物装饰涂料（哑光面漆）



用途

适合干燥区域墙面和天花板新涂装或翻新的装饰涂料。用于高档住宅、办公室等的极佳面漆。

获得环保标签认证，法国绿色建筑评估体系项目的理想面漆。

特性

无气味

遮盖性好

洁白无暇、阴暗处都不发黄

透气性好

快速干燥和重涂

耐磨擦

耐清洗级别 2002 年 2 月法国 NF EN13300 标准的 2 级

获得欧盟环保标签认证

含防腐添加剂。

法国标准协会 AFNOR 评估级别 NFT 36 005 I 类 7b2 级别

性能

灌装形态

: 乳液

薄膜外表*

: 哑光

密度

: 1.50 ± 0.05 Kg/L

固体含量**

: 重量: $56 \pm 2\%$

VOC (2004/42/CE 指令)

: 欧盟对该产品限值. (cat. A/a): 30 g/L (2010).

本产品 **VOC** 总含量 $\leq 1g/L$

闪燃点

: 不相关

85° 光泽度

: 大约 4%

涂布率

: 根据底材性质和涂装方式的不同, 每层 $8 \sim 11m^2/L$ 不等。

干燥时间 (20° C -65% 湿度)

: 30 分钟可触摸, 2 小时干燥

重涂时间

: 6 小时

颜色

: 白色、美斯色卡颜色

储存

: 密闭包装, 5 年, 避免冻结和极度高温。

施工

底材处理:

底材质量和处理须符合 D T U 5 9 - 1 标准

适用于结构紧密的、干燥和微孔的基材

未加工的基材必须刷底漆。

亮光或缎面的旧涂层必须先打磨或清水洗涤和冲刷使其褪光。

旧的水粉涂料必须铲除, 再用清水冲洗, 并等待基材干燥 (参考 D T U 5 9 - 1)。

此建议仅供指导, 不能代替针对要涂装的底材性质和状态的施工说明书。



涂装:

涂装条件	: DTU 59.1
涂装工具	: 刷子、绒毛滚筒 (10/12mm)、无气喷涂机 (建议使用专业无气喷涂设备)。
清洁溶剂	: 水
稀释剂	: 水
稀释	: 刷子 (直接使用)、绒毛滚筒 10/12mm (直接使用)、无气喷涂 (5~10%)。

涂装工序:

基材	底漆	面漆
石膏, 可附着和相容的旧醇酸树脂涂料		2 层 Deconature Mat
有面层的石膏板, 光滑的抹灰层, 水泥,	Prim O 2010	
可附着和相容旧的丙烯酸涂料		

包装

2.5L - 15L

健康和安全

参考安全技术系数表

图标说明



可被水稀释

可被水稀释的产品。



无气喷涂机

可用于无气喷涂设备的产品。



滚筒刷

可用于滚筒和刷子的产品。



电脑调色

产品可作为调色基漆: 可调出美斯颜色库里的或其他来源的颜色。



净味

无味产品, 生活区域或公共场所的理想选择。



抗磨擦

抗磨擦性能十分出色, 甚至深色涂料也是如此。涂料的色彩与光泽不受高频率的清洗或擦拭的影响。



VOC ≤ 1G/L

VOC (可挥发性有机物) 释放量十分低, 低于 1G/L。



欧盟生态环保标志

--室内喷涂性能优异--限制性使用有害物质--溶剂量低。



室内

可用于室内的产品。



室内向空气中排放量

法国室内空气认证最高等级, 等级从 A+ (极低排放量) 至 C (高排放量)。

注: * (白色)

** (白色)