

# DECONATURE VELOURS 建筑室内



水性丙烯酸共聚物装饰涂料（绒光面漆）



## 用途

合适干燥区域墙面新涂装或翻新的装饰涂料。用于客厅、卧室、生活区域、高档住宅等的极佳面漆。

HEQ《法国绿色建筑评估体系》、LEED《美国绿色建筑认证系统》或 BREEAM《英国建筑研究院环境评估方法》工程的理想面漆。

## 特性

无气味

遮盖性好

洁白无暇、阴暗处都不发黄

快速干燥和重涂

耐磨擦

耐清洗级别 2002 年 2 月法国 NF EN13300 标准的 2 级

获得欧盟环保标签认证

符合 LEED 和 BREEAM 测试要求

法国标准协会 AFNOR 评估级别 NFT 36 005 I 类 7b2 级别

## 性能

灌装形态

: 乳液

薄膜外表

: 稍带纹理感

密度\*

: 1.40 ± 0.05 Kg/L

固体含量\*\*

: 重量: 61 ± 2%

VOC (2004/42/CE 指令)

: 欧盟对该产品限值. (cat. A/a): 30g/L (2010).

本产品 VOC 总含量  $\leq 1g/L$

闪燃点

: 不相关

85° 光泽度

: 柔光约 15%

涂布率

: 根据底材性质和涂装方式的不同, 每层 8~11m<sup>2</sup>/L 不等。

干燥时间 (20° C -65% 湿度)

: 30 分钟可触摸, 2 小时干燥

重涂时间

: 8 小时

颜色

: 白色、美斯色卡颜色

储存

: 密封包装, 5 年, 避免冻结和极度高温。

注: \* (白色)

\*\* (白色)

**施工**

**底材处理:**

底材处理和质量须符合 D T U 5 9 - 1 标准。

适用于结构紧密的、干燥和微孔的基材。

未加工的基材必须刷底漆。

光亮的或缎面的旧漆面必须事先打磨或清水洗涤和冲刷使其消光。

鲜亮的颜色（黄色、橙色.....）为达到良好的遮盖性，根据想要的面漆颜色在底部先刷一层白色或者浅灰色。

此建议仅供指导，不能代替针对要涂装的底材性质和状态的施工说明书。

**涂装:**

- 涂装条件 : DTU 59.1
- 涂装工具 : 刷子、绒毛滚筒 10/12mm、无气喷涂机（建议使用专业无气喷涂设备）。
- 清洁溶剂 : 水
- 稀释剂 : 水
- 稀释 : 刷子（直接使用）、绒毛滚筒（直接使用）、无气喷涂(5~10%)。

**涂装工序:**

基材	底漆	面漆
石膏，有面层的石膏板，光滑的抹灰层，水泥，	Prim O 2010	2 层 DECONATURE VELOURS
可附着和相容的旧丙烯酸涂料		
刷后带有粉末的石膏		











**包装**


2.5L - 15L

**健康和安**

参考安全技术系数表

**图标说明**

-  **可被水稀释** 可被水稀释的产品。
-  **无气喷涂机** 可用于无气喷涂设备的产品。
-  **滚筒刷** 可用于滚筒和刷子的产品。
-  **电脑调色** 产品可作为调色基漆：可调出美斯颜色库里的或其他来源的颜色。
-  **净味** 无味产品，生活区域或公共场所的理想选择。
-  **耐擦拭** 使用湿海绵或布料轻轻清洗产生的磨损。
-  **抗磨擦** 抗磨擦性能十分出色，甚至深色涂料也是如此。涂料的色彩与光泽不受高频率的清洗或擦拭的影响。
-  **VOC ≤ 1G/L** VOC（可挥发性有机物）释放量十分低，低于 1G/L。
-  **欧盟生态环保标志** --室内喷涂性能优异--限制性使用有害物质--溶剂量低。
-  **室内** 可用于室内的产品。

 **室内向空气排放量** 法国室内空气认证最高等级，等级从 A+（极低排放量）至 C（高排放量）。