




PRIM O 2010

水性乳化醇酸和丙烯酸树脂涂料（底漆）



用途

高端通用底漆。

符合 HEQ 《法国绿色建筑评估体系》、LEED 《美国绿色建筑认证系统》或 BREEAM 《英国建筑研究院环境评估方法》工程的理想底漆。

特性

高渗透力，安全粘合基面

透气性好

遮盖性好

极易涂装

无气味

设备非常容易清洗

获得欧盟环保标签认证

符合 LEED 和 BREEAM 测试

法国标准协会 AFNOR 评估级别 NFT 36 005 I 类 4a/7b2 级别

性能

灌装形态 : 乳液

薄膜外表 : 哑光

密度 : 1.40 ± 0.05 Kg/L

固体含量 : 重量: 58 ± 2%

VOC (2004/42/CE 指令) : 欧盟对该产品限值. (cat. A/a): 30 g/L (2010).

本产品 VOC 总含量 ≤ 1g/L

闪燃点 : 不相关

85° 光泽度 : 低于 5%

涂布率 : 根据底材性质和涂装方式的不同, 每层 7~9m²/L 不等。

干燥时间 (20° C -65% 湿度) : 1-2 小时可触摸和干燥

重涂时间 : 6 小时

颜色 : 白色

储存 : 密闭包装, 5 年, 避免冻结和极度高温。

施工

底材处理:

底材质量和处理须符合 D T U 5 9 - 1 标准

旧的底材必须刷干净。

光亮的或缎面的旧漆面必须事先打磨或清水洗涤和冲刷使其褪光。

此建议仅供指导, 不能代替针对要涂装的底材性质和状态的施工说明书。



涂装:

- 涂装条件 : DTU 59.1
 涂装工具 : 刷子、绒毛滚筒 (10/12mm)、无气喷涂机 (建议使用专业无气喷涂设备)。
 清洁溶剂 : 水
 稀释剂 : 水
 稀释 : 刷子 (直接使用)、绒毛滚筒 10/12mm (直接使用)、无气喷涂。

涂装工序:

基材	底漆	面漆
石膏, 木头及制品, 水硬黏结料涂层, 毛糙或光滑的抹灰层, 有面层的石膏板	1 层 Prim O 2010	美斯单组分建筑面漆
刷后带有粉末的石膏	用 IKARPRIM(参考 NF DTU59.1)	
有彩色物质, 有污渍的基材	用 IKARPRIM 或 Norway	
旧的醇酸树脂涂料	IKARPRIM	

包装

05L - 2.5L - 15L

健康和安

参考安全技术系数表

图标说明



可被水稀释

可被水稀释的产品。



滚筒刷

可用于滚筒和刷子的产品。



净味

无味产品, 生活区域或公共场所的理想选择。



多微孔

多微孔产品, 允许基材自由呼吸。底漆和木器漆的独特优势。



欧盟生态环保标志 --室内喷涂性能优异--限制性使用有害物质--溶剂量低。



室内

可用于室内的产品。



室内向空气中排放量

法国室内空气认证最高等级, 等级从 A+ (极低排放量)

至 C (高排放量)。

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)