



IMPRESSION PLACO E.P.E 布拉格底漆

水性丙烯酸内墙底漆



用途

新装和翻新工程
住宅和商业场所

特性

遮盖力强
良好的附着力
多微孔

法国标准协会 AFNOR 评估级别 NFT 36 005 I 类 7b2 级别

性能

薄膜外表	: 哑光
密度	: 1.62 +/- 0,05 Kg/L
固含量	: 重量: 60 +/- 2%
VOC (2004/42/CE 指令)	: 欧盟对该产品限值 (cat. A/a): 75 g/L(2007), (cat. A/a): 30 g/L (2010). 本产品 VOC 总含量 ≤30g/L
闪燃点	: 不相关
Gloss level at 85°	: < 10 %
Practical coverage	: 根据底材性质和涂装方式的不同, 每层 8~11m ² /L 不等.
干燥时间(20°C -65% 湿度)	: 干燥 : 1 h 重涂 : 2 h
颜色	: 白色
储存	: 密闭包装, 5 年, 避免冻结和极度高温



IMPRESSION PLACO E.P.E 布拉格底漆

水性丙烯酸内墙涂料

基材处理

底材质量和处理须符合 D T U 5 9 - 1 标准，所有基材必须干净、干燥和无暇。
维修工程，通过刷洗、刮削或打磨去除剥落涂层。有光泽的旧涂层，必须先用适当的清洁剂磨砂或清洗，然后用清水冲洗。
存在霉菌、霉菌或细菌等污染物的情况下，用 IKAR BACTERICIDE 杀菌剂进行抗真菌处理。
此建议仅供指导，不能代替针对要涂装的底材性质和状态的施工说明书

涂装

涂装条件	: DTU 59.1
涂装工具	: 刷子, 滚筒
清洗溶剂	: 水
稀释剂	: 水
稀释	: 涂刷 (0 to 5 %), 滚刷(0 to 5 %).

涂装工序

基材	底漆	面漆
石膏板，混凝土，水硬性粘结剂涂层，未着色的表面状况良好的涂层	一层布拉格底漆	一或两层水性醇酸树脂或丙烯酸涂料

包装

15L

健康与安全

参考安全技术系数表