



SOIE O 2010

水性乳化醇酸树脂和丙烯酸树脂涂料（面漆）



用途

用于干燥或潮湿（客厅、卧室、浴室等）区域的墙面装饰丝光涂料。
获得环保标签认证，HEQ《法国绿色建筑评估体系》项目理想面漆。
木制品的保护和装饰涂料。

室内：

SOIE O 2010 可用于符合 D T U 5 9 - 1 标准，有底漆的基材（石膏，有面层的石膏板，水硬黏结料涂层，木材及制品，钢铁）

室外：SOIE O 2010 可用于符合 D T U 5 9 - 1 标准的木制品。

特性

耐恶劣天气

微孔，基材可呼吸

有弹性

极易涂装

耐清洗级别 2002 年 2 月法国 NF EN13300 标准的 1 级

快速干燥和重涂

无气味

获得欧盟环保标签认证

法国标准协会 AFNOR 评估级别 NFT 36 005 I 类 4a/7b2 级别

性能

灌装形态

:乳液

薄膜外表

:丝光

密度

:1.35 ± 0.05 Kg/L

固体含量

:重量: 59 ± 2%

VOC(2004/42/CE 指令)

:欧盟对该产品限值(cat. A/a): (cat. A/a): 30g/L(2010)

本产品 V O C 总含量 ≤ 15g/L

闪燃点

:不相关

60° 光泽度

:15% ± 5%

涂布率

:根据底材性质和涂装方式的不同，每层 9~12 m²/L 不等。

干燥时间(20° C -65% 湿度)

:1-2 小时可触摸和干燥

罩涂时间

:8-10 小时

颜色

:白色。着色机的基底材料

储存

:密封包装，5 年，避免冻结和极度高温。

施工

底材处理:

底材的质量和處理須符合 DTU 59-1 标准。

基材須干净、完好、干燥。

新的基材預先塗一层匹配的底漆

光亮的或緞面的旧漆面必須事先打磨或清水洗滌和冲刷使其褪光。

木制品：冷杉須預先去除油脂。

不能塗裝在有树脂的层面。万一可能有单宁出現，預先塗一层匹配的底漆。

在室外如果第一层上出現露水，在塗裝第二层 SOIE O 2010 前要用抹布仔細擦拭干净。

对于一些亮色（黃、橙.....）为达到良好的遮盖性，根据想要的面漆颜色在底部先刷一层白色或者浅灰色。

此建议仅供指导，不能代替针对要塗裝的底材性质和状态的施工说明书。

塗裝:

- 塗裝条件 : DTU 59.1
- 塗裝工具 : 刷子、絨毛滾筒 10/12mm、无气噴涂机（建议使用专业无气噴涂设备）
- 清潔溶剂 : 水
- 稀釋剂 : 水
- 稀釋 : 刷子（直接使用）、絨毛滾筒 10/12mm（直接使用）、无气噴涂（0 到 5%）

塗裝工序:

基材	底漆	
室外：木材及木制品 依照 NF DTU59-1 标准	Ikarprim	2 层SOIE O 2010
室内：木材及木制品，水硬黏結料涂层，有面层的石膏板，旧的可附着的塗料	Prim O 2010 或 Ikarprim	
室内：石膏	Ikarprim	
室内：钢铁	ZINCOLAC O	












包裝

0.5L – 2.5L - 15L

健康和安

参考安全技术系数表

图标说明

-  **可被水稀釋** 可被水稀釋的产品。
-  **无气噴涂机** 可用于无气噴涂设备的产品。
-  **滾筒刷** 可用于滾筒和刷子的产品。
-  **电脑调色** 产品可作为调色基漆：可调出美斯颜色库里的或其他来源的颜色。
-  **淨味** 无味产品，生活区域或公共场所的理想选择。
-  **耐擦拭** 使用湿海绵或布料轻轻清洗产生的磨損。
-  **多微孔** 多微孔产品，允许基材自由呼吸。底漆和木器漆的独特优势。
-  **欧盟生态环保标志** --室内噴涂性能优异--限制性使用有害物质--溶剂含量低。
-  **室内** 可用于室内的产品。
-  **室外** 可用于室外的产品。
-  **室内外** 可用于室内外的产品。