

EXCELIOR SATIN 爱克斯木器漆

水性醇酸聚氨酯分散体丝光装饰涂料



用途

室外：
木器新装和翻新保护工程。底面合一。

室内：
干燥和潮湿区域的墙面新装和翻新。商业场所或住宅（医院，老人院，商场，等等...）.用于涂层表面要求 A 级的工程(精致工程).

特性

硬度高 (抗冲击和划伤).
极易施工
耐擦洗性能 2002 年 2 月 NF EN 13300 标准的 1 级.
耐摩擦
遮盖力强.
透气性良好.
低气味
快速干燥.
法国标准协会 AFNOR 评估级别 NFT 36 005 I 类 4a/6a-7b2 级别

性能

灌装形态	: 乳液
薄膜外表	: 丝光
密度*	: 1.30 ± 0,05 Kg/l
固含量**	: en poids: 54 +/- 2% en volume: 40 +/- 2%
COV (2004/42/CE 指令)	: 欧盟对该产品的限制 (cat. A/a): 75 g/l (2007),. (cat. A/a): 30 g/l (2010). 本产品的 VOC 的总含量: 30 g/L
闪燃点	: 不相关
60°光泽度	: 20 ± 5 %
涂布率	: 根据底材性质和涂装方式的不同, 每层 10~14 m ² /L 不等.
干燥时间(20° C -65% 湿度)	: 干燥 : 1 à 2 h 重涂 : 24 h
颜色	: 白色和美斯色卡颜色
储存	: 密封包装, 5 年, 避免冻结和极度高温

* (白色)

** (白色)



EXCELIOR SATIN 爱克斯木器漆

水性醇酸聚氨酯分散体丝光装饰涂料

基材的处理

底材的质量和處理須符合 DTU 59 - 1 标准。

木材需要預先處理，防止真菌病和虫蛀。

粘的不好的旧涂层必須清除。

光亮的或緞面的旧漆面必須事先打磨或清水洗滌和冲刷使其褪光

有油脂的情况下不能涂装，有浆液和潮湿的木材均不可。

对于有可能出現单宁的木材 (橡木, 栗木, 等等..) 先涂一层 Norway.

金属基材預先涂一层配套的底漆。

室内基材，如果需要的话預先用 IKAR BACTERICIDE F1 参照其技术资料进行處理。

于一些亮色 (黄、橙.....) 为达到良好的遮盖性，根据想要的面漆颜色在底部先刷一层白色或者浅灰色。

此建议仅供指导，不能代替针对要涂装的底材性质和状态的施工说明书。

涂装

涂装条件	: DTU 59.1
涂装工具	: 刷子, 绒毛滚筒 10/12 mm, 漆工滚筒, 无气喷涂机.
清洗工具	: 水
稀释剂	: 水
稀释	: 涂刷(直接使用), 绒毛滚筒 10/12 mm (直接使用), 漆工滚筒 (直接使用) 无气喷涂机(5 à 10 %).

涂装工序

基材	底漆	面漆
室内： 水硬黏結料涂层, 紙面石膏板	PRIM O 2010	2层 爱克斯木器漆
室内：石膏	IKARFIX O 用于无粉尘的粘合石膏 否则用 IKARPRIM	
室内外: 可附着和兼容的就涂层, 无 单宁出現的木材	1层 EXCELIOR SATIN 稀释 10 %	
室内： 黑色金属或有色金属	ZINCOLAC O(黑色金属) 或 NORWAY (有色金属)	

包装

0.5L - 2.5L - 10L

健康和安全

参考安全技术系数表