



Tilal

珠光沙质艺术涂料
室内



描述

珠光沙质水性艺术涂料

使用领域

专门为室内艺术设计，并营造一种特别热情的氛围。

技术性能

- 成膜外观: 细沙珠光.
- 颜色: 根据产品册有32种颜色可选.
- 涂布率: 10 à 12 m²/Kg 一层, 符合 ISO 23811(2009)标准
- 涂装工具: 滚筒, 刮刀(平刷) 或 手套.
- 密度 : 1.19 +/- 0.05 Kg/L 根据颜色 25°C. 符合 NM ISO 2811-1 (2008)准则.
- 粘度: 300-350 poises à 25°C.

基材处理

基材必须干净, 完整, 干燥, 遵循NF DTU 59.1.施工准则。

涂装条件和方法

墙面准备.

1-涂装 1 层 Colofondo, 干燥 12h.

2-用滚筒、刷子或手套, 涂装第一层 Tilal

3-4 小时后 用ATF 刷涂装第二层 Tilal, 根据外观需求 (按照交错, 对角线, 水平, 圆圈或其他方式刮).

涂装限制: 不能在冷凝或结冰的基材上, 室内温度低于5°C, 高于 35°C, 相对湿度高于 70%.

施工细节

稀释: 直接使用. (最多可加 5%的水稀释).

*使用之前须充分搅拌.

干燥

干燥 温度 20 °C 和湿度 65 % :

* 可触摸 : 30 分钟

* 干燥: 4 小时

*每层的干燥间隙 : 4 小时

* 清洗 : 20 天后

推荐系统

■ 室内

系统	层数
COLOPRIM	1
COLENDUIT Extra B505 ou SP88	2
COLOFONDO	1
Tilal	2

储存

原装密封包装, 避光可储存2年, 使用之前须充分搅拌。

包装

* Tilal : 2,5 kg

* COLOFONDO : 1,6 L.

健康与安全

根据现行法规本产品未列入危险品。
参考安全数据表 N° 191 .

版本: 2016年10月由 Colorado (10/16) 制定. 本版本取消和取代之前的版本。

注意: 客户的需求变化, 以及技术进步可能导致产品的性能发生变化。