



# TOUAREG

珠光金属外观艺术涂料

室内



## 描述

专门为室内艺术设计，并营造一种特别柔和的气氛。

## 使用领域

推荐内墙使用。

## 技术特性

- 成膜外观 :略有金属和珠光.
- 颜色 :根据色卡.
- 涂布率 : 大约 6 m<sup>2</sup>/L (2层).
- 密度 : 1,07 Kg/L +/- 0,05 根据颜色, 25°C.
- 粘度: 108 KU's +/- 10 到 25°C.

## 基材处理

考虑到可能出现基材粉化和涂层脱落的危险，需要谨慎的做好基材处理准备工作：

- \* 用毛刷使劲地刷。
- \* 用砂纸打磨。
- \* 除尘。
- \* 如果需要用漂白水清洗

## 涂装条件和方法

基材准备需要涂装一层或两层Fondo (白色) 或 Colofondo (调色的)，干燥12个小时。

用短毛滚筒涂装第一层 TOUAREG, 加 20% 的水稀释。在干燥了的第一层涂层上，用短毛滚筒涂装第二层 TOUAREG, 加 20% 的水稀释，可能第三层，并用不锈钢刮刀刮平表面。

## 施工细节

稀释 : 产品直接使用  
根据涂装方式，最多可以用清水稀释 20%。

版本 : 2014 年6月由 Colorado (DC 28 D)制定。  
本版本取消和取代之前的版本。

## 干燥

- 20 °C 和 湿度 60 % 干燥:
- \* 不沾灰 : 3 到 4 个小时
- \* 干燥 : 24 小时.
- \* 清洗 : 20 天

## 推荐系统

### ■ 室内

系统	层数
COLOPRIM	1
COLENDUIT EXTRA B505 ou SP88	2
COLOVINYL 600	1
COLOFONDO	1
TOUAREG	1

## 储存

避光可储存24个月，使用之前须充分搅拌。

## 包装

- \* TOUAREG : 2 L
- \* COLOFONDO : 1,6 L
- \* FONDO : 4 公斤装 (涂布率 6 à 7 m<sup>2</sup>/kg).

## 健康与安全

根据现行法规本产品未列入危险品。  
参考安全数据表N° 65.